



- Kergelt hooldatav pealiskihv
- Vastupidav välisele teguritele nagu pidev koormus, kriimustused, mustad kingajutid ning märgpesu

KASUTUSJUHEND

Enne kasutamist tutvuge kõigi soovitustega ning ohutuskaardiga.

1. Enne vaha pealekandmist tuleb pinnalt eemaldada vana vaha ning alusvaha, seejärel korralikult neutraliseerida, loputada ja lasta täielikult kuivada.

Puhta sünteetilise mopi abil kandke põrandapinnale 5-6 õhukest kihti **StaBrite** vaha. Kihtide pealekandmise vahel ja enne poleerimist lasta põrandal põhjalikult kuivada.

2. Soovi korral: Kandke vanadele või poorsetele pindadele, samuti ka suure käidavusega aladele 2 õhukest kihti alusvaha ning seejärel 4 kihti pealiskihv.

3. Süvapestud ja põhjalikult kuivanud põrandale kandke puhta sünteetilise mopi abil 1-2 kihti pealiskihv. Kihtide pealekandmise vahel ja enne poleerimist lasta põrandal põhjalikult kuivada.

TOOTEINFO

| | |
|------------------|---------|
| Toote nr. | 130MPE |
| Maht: | 4 L |
| Kastis: | 4 x 4 L |
| Alusel: | 48 |

PÕRANDAPINNAD



vinüülkatted

TEHNILISED ANDMED

| | |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| Kirjeldus | polümeeremulsioon |
| Välimus | piimjasvalge |
| Läige (60°) | > 85 |
| <small>ASTM D1455-87 (2008)</small> | |
| Viskoossus (Brookfield) | < 10 sentipuaasi |
| <small>@ 68°F (20°C)</small> | |
| Katvus | 61 kuni 74 m ² /L |
| Kuivamisaaeg | umbes 30 minutit |
| Poleeritavus | suurepärase |
| Eemaldatavus | suurepärase |
| <small>ASTM D1792-06</small> | |
| VOC | 0.01% |
| <small>40 CFR Part 59 Subpart C</small> | |
| Mittelenduvad tahked osakesed | 20% |
| <small>ASTM D2834-95 (2008)</small> | |
| Lõhn | kergelt ammoniaagine |
| Libisemiskindlus | vastab nõuetele |
| <small>ULTM410</small> | |
| Säilivusaeg | 1 aasta |
| <small>ASTM D1791-93 (2008)</small> | |
| Tihedus | 1.03 kg/L @ 20°C |
| <small>ASTM D1475-98 (2008)</small> | |
| Vastupidavus ainetele | suurepärase |
| <small>ASTM D3207-92 (2008)</small> | |
| Külmumine/Sulamine | läbib 3 tsüklit |
| <small>ASTM D3209-93 (2008)</small> | |
| Maht | 9.5 L (FS pakend) |



Floor Coating and Finishing materials as to slip resistance only.

42E6