



### ALUSVAHA

Ideaalne betoon-, terratso-, marmor- ja teistele sarnastele kõvadele pindadele. Samuti sobib VCT-, vinüül- ja muudele elastsetele pinnakatetele.


PÕRANDAPINNAD



VINÜÜL



BETOON



MARMOR



LOODUSKIVI



TERRATSO

- SUUREPÄRANE VASTUPIDAVUS MUSTUSELE
- SUURENDATUD NAKKUMINE
- VASTUPIDAV PRAGUNEMISELE JA KOORUMISELE
- VÄHESE LÖHNAGA
- LÄBIPAISTEV

### KASUTUSJUHEND

Kanda sünteetilise mopi abil õhuke kiht alusvaha puhtale ja kuivale põrandpinna. Lasta põrandal enne järgneva kihiga katmist põhjalikult kuivada.

Enne kasutamist tutvuda toote ohutuskardiga.

Toote nr	401FS	403 MPE
Maht	10 L	4 L

### TEHNILISED ANDMED

Kirjeldus	Polümeeremulsioon
Välimus	Piimjasvalge
Viskoossus (Brookfield) @ 68°F (20°C)	<10 sentipuaasi
Katvus	Esimene kiht 37 m²/L Järgmine kiht 61-74 m²/L
Kuivamisaeag	Umbes 30 minutit
Kulumiskindlus ASTM D1792-06	Püsiv
VOC 40 CFR Part 59 Subpart C	0,04%
Mittelenduvad tahked osakesed ASTM D2834-95 (2008)	22%
pH ASTM E70-07	9,3
Lõhn	Kerge akrüüli lõhn
Säilivusaeg ASTM D1791-93 (2008)	1 aasta
Libisemiskindlus ULTM410	UL ootel
Tihedus ASTM D1475-98 (2008)	1.02 kg/L @ 20°C
Vastupidavus puhastusvahenditele ASTM D3207-92 (2008)	Suurepärane
Külmumine/Sulamine ASTM D3209-93 (2008)	Läbib 3 tsükli